

|                                             |                                                    | NATURAL/RUSTIC/<br>MINERAL/VULCANO/<br>CLASSICS                 |                                                                 | CRACK                                               |                                                     | WILD                |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| VLASTNOSTI                                  | TESTOVACÍ<br>METODA                                | KARTÁČOVANÉ<br>PÓRY                                             | UZAVŘENÉ<br>PÓRY                                                | KARTÁČOVANÉ<br>PÓRY                                 | UZAVŘENÉ<br>PÓRY                                    | KARTÁČOVANÉ<br>PÓRY | UZAVŘENÉ<br>PÓRY |
|                                             | DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY EN 14354/ EN14352 |                                                                 |                                                                 |                                                     |                                                     |                     |                  |
| TŘÍDA<br>ZÁTĚŽE                             | EN 685                                             | 31                                                              | 32                                                              | 31                                                  | 32                                                  | 31                  | 32               |
| ZÁRUKA                                      | Losan S.L                                          | 15                                                              | 20                                                              | 15                                                  | 20                                                  | 15                  | 20               |
| CE CERTIFIKACE                              | EN<br>14342/2013                                   | EN 14342/2013                                                   | EN 14342/2013                                                   | EN 14342/2013                                       | EN 14342/2013                                       | EN 14342/2013       | EN 14342/2013    |
| DOP                                         |                                                    | Dop n°004                                                       | Dop n°004                                                       | Dop n°005                                           | Dop n°005                                           | Dop n°007           | Dop n°007        |
|                                             |                                                    | OBECNÉ VLASTNOSTI (TABULKA 1-2 EN 14354)                        |                                                                 |                                                     |                                                     |                     |                  |
| OBSAH<br>VLHKOSTI                           | EN322                                              | δ 6%                                                            | δ 6%                                                            | δ 6%                                                | δ 6%                                                | δ 6%                | δ 6%             |
| ROZMĚRY LAMEL                               | EN 14354                                           | 2420x265/230/185,<br>2200x230,<br>1805x195,1200x 150<br>810x135 | 2420x265/230/185,<br>2200x230,<br>1805x195,1200x 150<br>810x135 | 2420x265/230/185,<br>2200x230,<br>1805x195,1200x150 | 2420x265/230/185,<br>2200x230,<br>1805x195,1200x150 | 2200x155            | 2200x155         |
| TLOUŠŤKA<br>NÁŠLAPNÉ VRSTVY                 | EN 14354                                           | 0,5                                                             | 0,5                                                             | 0,5                                                 | 0,5                                                 | 0,5                 | 0,5              |
| ODCHYLKA<br>OD TLOUŠŤKY                     | EN 14354                                           | δ 0.5 mm                                                        | δ 0.5 mm                                                        | δ 0.5 mm                                            | δ 0.5 mm                                            | δ 0.5 mm            | δ 0.5 mm         |
| ODCHYLKA<br>OD KOLMOSTI                     | EN 324-2                                           | δ 0.2 mm                                                        | δ 0.2 mm                                                        | δ 0.2 mm                                            | δ 0.2 mm                                            | δ 0.2 mm            | δ 0.2 mm         |
| VYDUTÍ PŘÍČNÉM<br>SMĚRU                     | EN 14354                                           | δ 0.2 %                                                         | δ 0.2 %                                                         | δ 0.2 %                                             | δ 0.2 %                                             | δ 0.2 %             | δ 0.2 %          |
| VNITŘNÍ VAZBA                               | EN 319                                             | > 1.25 N/mm²                                                    | > 1.25 N/mm²                                                    | > 1.25 N/mm²                                        | > 1.25 N/mm²                                        | > 1.25 N/mm²        | > 1.25 N/mm²     |
| PŘÍLNAVOST<br>NALEPENÝCH DÝH                | EN 204/205                                         | D3                                                              | D3                                                              | D3                                                  | D3                                                  | D3                  | D3               |
| SPOJOVACÍ SYSTÉM                            |                                                    | Unifit-X                                                        | Unifit-X                                                        | Unifit-X                                            | Unifit-X                                            | Unifit-X            | Unifit-X         |
| MAXIMÁLNÍ<br>SPÁRA                          | EN 14354                                           | δ 0.20 mm                                                       | δ 0.20 mm                                                       | δ 0.20 mm                                           | δ 0.20 mm                                           | δ 0.20 mm           | δ 0.20 mm        |
| PEVNOST V TAHU<br>KOLMO NA<br>ROVINU LAMELY | ISO 24334                                          | > 1000 N/ml                                                     | > 1000 N/ml                                                     | > 1000 N/ml                                         | > 1000 N/ml                                         | > 1000 N/ml         | > 1000 N/ml      |
| HUSTOTA                                     | ISO24334                                           | > 730 Kg/m³                                                     | > 730 Kg/m³                                                     | > 730 Kg/m³                                         | > 730 Kg/m³                                         | > 730 Kg/m³         | > 730 Kg/m³      |
| HMOTNOST/M²                                 |                                                    | 9,5 Kg/m³                                                       | 9,5 Kg/m³                                                       | 9,5 Kg/m³                                           | 9,5 Kg/m³                                           | 9,5 Kg/m³           | 9,5 Kg/m³        |

|                                          |                            | NATURAL/RUSTIC/<br>MINERAL/VULCANO/<br>CLASSICS |                         | CRACK                   |                         | WILD                    |                         |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VLASTNOSTI                               | TESTOVACÍ<br>METODA        | KARTÁČOVANÉ<br>PÓRY                             | UZAVŘENÉ<br>PÓRY        | KARTÁČOVANÉ<br>PÓRY     | UZAVŘENÉ<br>PÓRY        | KARTÁČOVANÉ<br>PÓRY     | UZAVŘENÉ<br>PÓRY        |
|                                          |                            | OBECNÍ VLASTNOSTI (TABULKA 3 EN 14354)          |                         |                         |                         |                         |                         |
| BOBTNOST HDF                             | EN 13329<br>2000 Příloha G | < 12%                                           | < 12%                   | < 12%                   | < 12%                   | < 12%                   | < 12%                   |
| ODOLNOST PROTI<br>PROTLAKŮM /<br>BRINELL | EN 1534                    | > 40 N/mm <sup>2</sup>                          | > 40 N/mm <sup>2</sup>  | > 40 N/mm <sup>2</sup>  | > 40 N/mm <sup>2</sup>  | > 40 N/mm <sup>2</sup>  | > 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| ODOLNOST PROTI<br>ODĚRU                  | EN 14354.<br>Příloha D     | > 2000 ot.                                      | > 4000 ot.              | > 2000 ot.              | > 4000 ot.              | > 2000 ot.              | > 4000 ot.              |
| ODOLNOSTI PROTI<br>NÁRAZU                | EN 14354.<br>Příloha C     | EC3                                             | EC3                     | EC3                     | EC3                     | EC3                     | EC3                     |
| PRILNAVOST LAKU                          | EN ISO 2409                | třída 1                                         | třída 1                 | třída 1                 | třída 1                 | třída 1                 | třída 1                 |
|                                          |                            | DALŠÍ VLASTNOSTI                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| VZHLED LAKU                              | EN 428/2-5                 | ok                                              | ok                      | ok                      | ok                      | ok                      | ok                      |
| LESK                                     | EN 2813                    | Matný lak 4-8GU                                 | Matný lak 4-8GU         | Matný lak 4-8GU         | Matný lak 4-8GU         | Matný lak 4-8GU         | Matný lak 4-8GU         |
| PODLAHOVÉ<br>TOPENÍ/CHLAZENÍ             |                            | ok                                              | ok                      | ok                      | ok                      | ok                      | ok                      |
| TEPELNÝ<br>ODPOR                         | EN 12667                   | 0,10 m <sup>2</sup> K/W                         | 0,10 m <sup>2</sup> K/W | 0,10 m <sup>2</sup> K/W | 0,10 m <sup>2</sup> K/W | 0,10 m <sup>2</sup> K/W | 0,10 m <sup>2</sup> K/W |
| TEPELNÁ<br>VODIVOST                      | EN 12524                   | 0,13 W/mK                                       | 0,13 W/mK               | 0,13 W/mK               | 0,13 W/mK               | 0,13 W/mK               | 0,13 W/mK               |
| SPRAVOVÁNÍ LESŮ                          | PEFC-FSC                   | PEFC-FSC<br>(NEPOVINNÉ)                         | PEFC-FSC<br>(NEPOVINNÉ) | PEFC-FSC<br>(NEPOVINNÉ) | PEFC-FSC<br>(NEPOVINNÉ) | PEFC-FSC<br>(NEPOVINNÉ) | PEFC-FSC<br>(NEPOVINNÉ) |
|                                          |                            | BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| VOC ZTRÁTA                               | ISO 16000<br>3-6-9-11      | A+                                              | A+                      | A+                      | A+                      | A                       | A                       |
| EMISE<br>FORMALDEHYDU                    | EN 717-1<br>(ISO 16000)    | E1                                              | E1                      | E1                      | E1                      | E1                      | E1                      |
| EMISE<br>FORMALDEHYDU                    | ASTM<br>E 1333-96          | CARB 2                                          | CARB 2                  | CARB 2                  | CARB 2                  | CARB 2                  | CARB 2                  |
| PCP                                      | CEN/TR 14823               | PCP bez                                         | PCP bez                 | PCP bez                 | PCP bez                 | PCP bez                 | PCP bez                 |
| ODPOR PROTI<br>SKLUZU (ZA MOKRA)         | EN 1339<br>(Pendule)       | Třída ε 15                                      | Třída ε 15              | Třída ε 15              | Třída ε 15              | Třída ε 15              | Třída ε 15              |